

## CHEMICAL RESISTANCE TABLE AT 23°C

### TABELLA DI RESISTENZA CHIMICA A 23°C

#### Rating:

- B:** Good resistance, no changes in the material properties – *Buona resistenza, nessuna modifica delle proprietà dei materiali.*
- O:** Limited resistance, suitability conditioned to testing in the specific application – *Resistenza limitata, idoneità condizionata a test specifici nell'applicazione reale.*
- N:** Poor resistance, not recommended – *Resistenza pessima, utilizzo non raccomandato.*
- G:** Swelling action – *Azione gonfiante.*

HIGH PRESSURE HOSE: INNER CORE MATERIAL <i>Tubi alta pressione: materiale anima interna</i>		
Type <i>Tipo</i>	Material <i>Materiale</i>	Hose series <i>Serie tubo</i>
PA	Polyamide	VE5 - VE5P - VE5-PA - VE7 - VE7P - VE7S - VE7M - VE8 - VE8M - AS7 - AS8 - AS8M - MT1 - MT1PA - MT1S - MT2 - MTK - MTKM - JACK HOSE - JET POWER - HOG - CNG
HTR	Polyester	OL5 - OL5S - OL7 - OL7F - OL7P - OL7PL ProLifTech - OL7S - OL7M - OL7MP - OL7GSR - OL8 - OL8S - OL8M - Pilot - MTH1 - MTH1P - MTH1FL - MTH2 - MTKH - MARINE STEERING - AT7 - AT8 - AT8S - MTHAT1 - MTHAT2 - CO2 - CO2M - JCL
PU	Polyurethane	JC7 Pro - JC8 Pro - OL5FL FlexFlow
PE	Polyethylene	JC5 - JC7 - JC8 - MT1E - JET WASH - AT7PE
PTFE	PTFE	MT1HT-PTFE - PTFEIP - PTFEIM - PTFEIG - PTFEIC - PTFEI2T

HIGH PRESSURE HOSE: COVER MATERIAL <i>Tubi alta pressione: materiale rivestimento esterno</i>		
Type <i>Tipo</i>	Material <i>Materiale</i>	Hose series <i>Serie tubo</i>
PU	Polyurethane	All hose series except MT1PA and PTFE Inox AISI 304 hoses
PA	Polyamide	MT1PA - VE5P-PA

The purpose of this chemical resistance table is to provide a useful guideline in the selection of the right hose/tube for each application. The data provided are based on our internal laboratory test, literature data and information coming from our raw materials suppliers.

The information in the table are provided in good faith and are offered without any warranty on the correct behaviour of the product under all conditions of practical use.

The following aspect should be take into consideration:

- Unless otherwise specified the contact is at ambient temperature (23°C, 73°F). Higher service temperature could be considerably reduce the chemical rating of the materials.
- The use of some fluids, in particular if classified as dangerous or explosives, could be subjected to specific regulations. In these cases, in addition to checking the compatibility, please contact our Technical Service.
- The chemical compatibility with foodstuff does not imply the compliance with Food Regulations or the suitability in food application. The declaration of conformity to FDA and to the others food Regulation are available upon request.
- For high pressure gases it is recommended the use of a pin pricked cover. Chemical compatibility do not imply low permeation. Contact the Technical Service for information regarding permeability.
- The hoses are not suitable for medical and aeronautical on board applications.

*Lo scopo di questa tabella di resistenza chimica è fornire un utile strumento per la selezione del tubo corretto per le diverse applicazioni. I dati forniti provengono da prove interne di laboratorio, dati di letteratura e informazioni provenienti dai nostri fornitori.*

*Le informazioni contenute nella tabella sono fornite in buona fede e non forniscono nessuna garanzia implicita del corretto funzionamento del prodotto in ogni condizione di uso possibile.*

*I seguenti aspetti sono da tenere in considerazione:*

- *Se non diversamente specificato, il contatto è da intendersi a temperatura ambiente (23°C, 73°F). Temperature di servizio più elevate possono ridurre anche considerevolmente la tenuta chimica del materiale.*
- *L'utilizzo di alcuni fluidi, in particolare se catalogati come pericolosi o esplosivi, può essere vincolata a specifiche normative. In questi casi, oltre alla verifica della compatibilità, si prega di consultare il nostro servizio tecnico.*
- *La compatibilità chimica con i prodotti alimentari non implica la conformità con le normative alimentari o l'idoneità al passaggio di alimenti. Le dichiarazioni di conformità alla normativa FDA e alle altre normative alimentari sono fornite su richiesta.*
- *Con gas ad alta pressione si consiglia sempre l'utilizzo di ricopertura microforata. La compatibilità chimica non garantisce una bassa permeazione. Per informazioni relative alla permeabilità rivolgersi al servizio tecnico.*
- *I tubi elencati non sono approvati per applicazioni medicali o impieghi aeronautici a bordo veicolo.*

Chemical Compound	Composto chimico	Formula	CAS	PA	HTR	PU	PE	PTFE
<b>A</b>								
Acetaldehyde	Acetaldeide	CH <sub>3</sub> CHO	75-07-0	BG	-	-	B	B
Acetic Acid 5%	Acido Acetico 5%	CH <sub>3</sub> COOH	64-19-7	B	B	O	B	B
Acetic Acid 30%	Acido Acetico 30%	CH <sub>3</sub> COOH	64-19-7	-	B	-	-	B
Acetic Acid 100%	Acido Acetico 100%	CH <sub>3</sub> COOH	64-19-7	-	B	-	-	B
Acetic Acid 100% (38°C)	Acido Acetico 100% (38°C)	CH <sub>3</sub> COOH	64-19-7	-	O	-	-	B
Acetic Anhydride	Anidride Acetica	C <sub>4</sub> H <sub>6</sub> O <sub>3</sub>	108-24-7	O	O	-	-	B
Acetone (23°C)	Acetone (23°C)	C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> O	67-64-1	B	O	N	O	B
Acetylene	Acetilene	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub>	74-86-2	B	B	-	-	B
Adblue	Adblue			B	-	N	-	B
AeroShell Fluid 31	AeroShell Fluid 31			B	B	-	-	-
AeroShell Fluid 41	AeroShell Fluid 41			B	B	-	-	-
AGIP OSO hydraulic oil	AGIP OSO olio idraulico			B	-	-	-	B
Aluminium	Alluminio	Al		-	-	-	B	-
Aluminium Chloride	Cloruro d'Alluminio	AlCl <sub>3</sub>	7446-70-0	-	-	-	B	B
Aluminium Polychloride	Policloruro di Alluminio			-	-	-	-	B
Aluminium Sulphate	Solfato d'Alluminio	Al <sub>2</sub> (SO <sub>4</sub> ) <sub>3</sub>		B	-	B	-	B
Alum	Allume			B	-	-	B	-
Amine	Ammine			-	-	N	-	-
Ammonia 10%	Ammoniaca 10%	NH <sub>3</sub>	7664-41-7	B	N	N	B	B
Ammonia gas	Ammoniaca gas	NH <sub>3</sub>	7664-41-7	B	N	N	B	B
Ammonium Acetate	Acetato di Ammonio	CH <sub>3</sub> COONH <sub>4</sub>	631-61-8	B	-	-	-	-
Ammonium Carbonate	Carbonato Ammonio	(NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	506-87-6	B	-	-	-	-
Ammonium Chloride	Cloruro d'ammonio	NH <sub>4</sub> Cl	12125-02-9	O	B	-	-	B
Ammonium Hydroxide 10%	Idrossido Ammonio 10%	NH <sub>4</sub> OH	1336-21-6	-	-	O	-	B
Ammonium Nitrate	Nitrato d'Ammonio	NH <sub>4</sub> NO <sub>3</sub>	6484-52-2	B	-	B	-	B
Ammonium Phosphate	Fosfato d'ammonio	(NH <sub>4</sub> ) <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>	10361-65-6	B	-	-	-	B
Ammonium Sulphate	Solfato d'Ammonio	(NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	7783-20-2	B	O	B	-	B
Ammonium Sulphide	Solfuro d'Ammonio			-	-	-	B	-
Amyl Acetate	Acetato Amile	C <sub>7</sub> H <sub>14</sub> O <sub>2</sub>	628-63-7	B	O	-	-	B
Amyl Acetate Pure	Amilacetato Puro			-	-	-	N	-
Amyl Acid	Grasso Amilico			B	-	-	-	-
Amyl Alcohol	Alcool Amilico	C <sub>5</sub> H <sub>11</sub> OH		BG	B	O	-	-
Anhydrous Liquid Ammonia	Ammoniaca Liquida Anidra			B	-	-	-	B
Aniline	Anilina			OG	N	N	-	B
Animale Fat	Grasso Animale			B	-	B	B	B
Ansulite 6% AFFF (+60°C)	Ansulite 6% AFFF (+60°C)			B	-	-	-	-
Anti Freeze	Antigelo			B	-	O	-	-
Antimoni Pentachloride	Pentacloruro d'Antimonio			N	-	-	-	-
Aqua Regia	Acqua Regia	HNO <sub>3</sub> + 3 HCl		N	-	-	N	B
Aqueous Alluminium Salt	Sali d'Alluminio Acquoso			B	-	-	-	-
Aral Vitamol ZH-M	Aral Vitamol ZH-M			B	B	-	-	-
Arcopal	Arcopal			-	-	-	B	-
Argon	Argon	Ar	7440-37-1	B	B	B	B	B
Aromatic Hydrocarbons	Idrocarburi Aromatici			B	-	N	N	B
Arsine	Arsina	AsH <sub>3</sub>	7784-42-1	B	-	-	-	B
ASTM Fuel + Methanol 85/15	Carb. ASTM C + Metanolo 85/15			-	-	O	-	-
ASTM Fuel ABCD DIN 51604	Carburante ASTM ABCD DIN 51604			-	B	N	-	-
ASTM Oil n°1, n°2, n°3	Olio ASTM n°1, n°2, n°3			-	B	B	N	-
ATF Dexron III	ATF Dexron III			O	B	N	-	B
Atrazine	Atrazina	C <sub>6</sub> H <sub>14</sub> ClN <sub>5</sub>	1912-24-9	-	B	-	-	-

<b>B</b>								
Barium Chloride	Cloruro di Bario	BaCl <sub>2</sub>	10361-37-2	B	-	-	-	B
Barium Salts	Sali di Bario			B	-	-	-	-
Bayer 28HB88	Bayer 28HB88			B	N	-	-	-
Bayer 30HB05	Bayer 30HB05			B	N	-	-	-
Beer	Birra			-	B	-	B	B
Benzaldehyde	Benzaldeide	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> CHO	100-52-7	B	-	-	-	-
Benzene	Benzene	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub>	71-43-2	B	O	O	N	B
Benzene Chlorine	Cloro Benzene			O	N	-	-	B
Benzoic Acid	Acido Benzoico	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> COOH	65-85-0	B	-	-	-	B
Benzol	Benzolo			B	O	O	-	-
Benzoyl Peroxide	Perossido di Benzoile			94-36-0	-	-	-	B

Chemical Compound	Composto chimico	Formula	CAS	PA	HTR	PU	PE	PTFE
Benzyl Alcohol	<i>Alcool Benzilico</i>	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> CH <sub>2</sub> OH	100-51-6	O	-	N	-	B
Biodiesel	<i>Bio Diesel</i>			B	O	-	-	-
Bitumen	<i>Bitume</i>			B	O	-	-	-
Boric Acid	<i>Acido Borico</i>	H <sub>3</sub> BO <sub>3</sub>	10043-35-3	B	B	O	B	B
Boron	<i>Boro</i>	Br		B	-	-	-	B
Boron Trichloride	<i>Tricloruro di boro</i>	BCl <sub>3</sub>	10294-34-5	N	-	-	-	B
Boron Trifluoride	<i>Trifluoruro di boro</i>	BF <sub>3</sub>	7637-07-2	N	-	-	-	B
Brake fluids DOT 3	<i>Olio freni DOT 3</i>			B	N	N	-	B
Brake fluids DOT 4	<i>Olio freni DOT 4</i>			B	N	N	-	B
Brake fluids DOT 5	<i>Olio freni DOT 5</i>			B	-	-	-	B
Bromic Acid	<i>Acido Bromico</i>	HBrO <sub>3</sub>	10035-10-6	-	-	-	B	-
Bromine	<i>Bromo</i>			N	N	N	N	B
Bromine Water-Chlorine	<i>Acqua di Bromo-Cloro</i>			N	-	-	-	-
Bromochlorodifluoromethane	<i>Bromoclorodifluorometano</i>	CB <sub>2</sub> ClF <sub>2</sub>	353-59-3	B	-	-	-	B
Bromotrifluoroethylene	<i>Bromotrifluoroetilene</i>	C <sub>2</sub> BrF <sub>3</sub>	598-73-2	-	-	-	-	B
Butadiene 1,2	<i>Butadiene 1,2</i>	C <sub>4</sub> H <sub>6</sub>	590-19-2	B	-	-	-	B
Butadiene 1,3	<i>Butadiene 1,3</i>	C <sub>4</sub> H <sub>6</sub>	106-99-0	B	-	-	-	B
Butane	<i>Butano</i>	C <sub>4</sub> H <sub>10</sub>	106-97-8	B	B	-	-	B
Butanox M-60	<i>Butanox M-60</i>			N	-	-	-	B
Butanox P-50	<i>Butanox P-50</i>			N	-	-	-	B
Butene	<i>Butene</i>	C <sub>4</sub> H <sub>8</sub>	106-98-9	B	-	-	-	B
Butene (cis)	<i>Butene (cis)</i>	C <sub>4</sub> H <sub>8</sub>	590-18-1	B	-	-	-	B
Butene (trans)	<i>Butene (trans)</i>	C <sub>4</sub> H <sub>8</sub>	624-64-6	B	-	-	-	B
Butyl Glycol (2-butoxyethanol)	<i>Butilglicole (2-butosietanolo)</i>	C <sub>6</sub> H <sub>14</sub> O <sub>2</sub>	111-76-2	N	-	-	-	B
Butter	<i>Burro</i>			-	-	-	B	-
Butyl Alcohol	<i>Alcool Butilico</i>	C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> O		-	-	-	B	B
Butyl-Ethyl Acetate	<i>Acetato Butile-Etile</i>			B	O	O	-	B

C								
Calcium Arsenate	<i>Arseniato di Calce</i>			B	-	-	-	-
Calcium Carbonate	<i>Carbonato di calcio</i>	CaCO <sub>3</sub>	471-34-1	B	-	-	B	B
Calcium Chloride	<i>Cloruro di Calcio</i>	CaCl <sub>2</sub>	10043-52-4	B	B	B	-	B
Calcium Hypochlorite 5%	<i>Ipoclorito di calcio 5%</i>	Ca(ClO) <sub>2</sub>	7778-54-3	-	B	-	B	B
Calcium Hypochlorite	<i>Ipoclorito di calcio</i>	Ca(ClO) <sub>2</sub>	7778-54-3	-	-	-	B	B
Calcium Nitrate	<i>Nitrato di Calcio</i>	Ca(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	10124-37-5	B	-	-	-	B
Calcium Sulphate	<i>Solfato di Calcio</i>			-	-	-	B	B
Camphor	<i>Canfora</i>			-	-	-	BO	-
Carbon	<i>Carbonio</i>			-	-	-	B	-
Carbon Dioxide	<i>Anidride Carbonica</i>	CO <sub>2</sub>	124-38-9	B	B	B	B	B
Carbon Disulfide	<i>Disolfuro di Carbonio</i>	CS <sub>2</sub>	75-15-0	BG	O	-	-	-
Carbon Monoxide	<i>Monossido di Carbonio</i>	CO	630-08-0	B	B	-	-	B
Carbon Tetrachloride	<i>Tetracloruro di Carbonio</i>	CCl <sub>4</sub>	56-23-5	O	N	N	-	B
Carbonyl Sulphide	<i>Solfuro di carbonile</i>	COS	463-58-1	B	-	-	-	B
Carbonic Acid	<i>Acido Carbonico</i>	H <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	463-79-6	B	N	B	B	B
Castor oil	<i>Olio di Ricino</i>			-	O	-	B	-
Castrol Brayco Micronic SV3	<i>Castrol Brayco Micronic SV3</i>			B	-	B	-	B
Castrol HLX (+60°C)	<i>Castrol HLX (+60°C)</i>			B	-	-	-	-
Castrol Transaqua™ HT	<i>Castrol Transaqua™ HT</i>			B	N	-	-	B
Chlorobenzene	<i>Monoclorobenzene</i>			O	-	-	-	B
Chlorine (gas) <sup>(1)</sup>	<i>Cloro (gas)</i>	Cl <sub>2</sub>	7782-50-5	N	N	-	N	B
Chlorine Carbonate	<i>Carbonato di Cloro</i>			-	-	O	-	-
Chlorine Dioxide 1%	<i>Diossido di Cloro 1%</i>	ClO <sub>2</sub>	10049-04-4	B	-	N	N	B
Chlorine Water 5%	<i>Candeggina 5%</i>			B	O	N	B	B
Chlorodifluoroethane (R142b)	<i>Clorodifluoroetano (R142b)</i>	C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> ClF <sub>2</sub>	75-68-3	B	-	-	-	B
Chloroethane	<i>Cloroetano</i>	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> Cl	75-00-3	-	-	-	-	B
Chloroform	<i>Cloroformio</i>			O	N	N	N	B
Chloromethane	<i>Clorometano</i>	CH <sub>3</sub> Cl	74-87-3	-	-	-	-	B
Chloropentafluoroethane	<i>Cloropentafluoroetano</i>	C <sub>2</sub> ClF <sub>5</sub>	76-15-3	B	-	-	-	B
Chlorotetrafluoroethane	<i>Clorotetrafluoroetano</i>	C <sub>2</sub> HClF <sub>4</sub>	2837-89-0	-	-	-	-	B
Chlorotrifluoroethane	<i>Clorotrifluoroetano</i>	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> ClF <sub>3</sub>	75-88-7	-	-	-	-	B
Chlorotrifluoroethylene	<i>Clorotrifluoroetilene</i>	C <sub>2</sub> ClF <sub>3</sub>	79-38-9	-	-	-	-	B
Chlorotrifluoromethane	<i>Clorotrifluorometano</i>	CClF <sub>3</sub>	75-72-9	B	-	-	-	B
Chloronitrobenzene	<i>Cloronitrobenzene</i>			N	-	-	-	-

<sup>(1)</sup> Before use, the hose must be flushed. Avoid sudden pressurization above 40 bar. *Il tubo deve essere flussato prima dell'uso. Vanno evitate le repentine pressurizzazioni sopra i 40 bar.*

Chemical Compound	Composto chimico	Formula	CAS	PA	HTR	PU	PE	PTFE
Chlorosulfuric acid	Acido clorosolfonico	HSO <sub>3</sub> Cl	7790-94-5	-	N	-	-	-
Chromic Acid 10%	Acido Cromico 10%	H <sub>2</sub> CrO <sub>4</sub>	7738-94-5	N	N	N	O	B
Cianacrilic Silicon	Silicone Cianacrilico			B	-	-	-	-
Cider	Sidro			-	-	-	B	-
Citric Acid	Acido Citrico	C <sub>6</sub> H <sub>8</sub> O <sub>7</sub>	77-92-9	B	B	O	B	B
Coffee	Caffè			-	-	-	B	-
CONDAT D hydraulic oil	CONDAT D olio idraulico			B	N	-	-	B
CONTROX B 73 Pasty paint remover	CONTROX B 73			N	-	-	-	B
CONTROX E 181 Paint stripping agent	CONTROX E 181			N	-	-	-	B
Copper Chloride	Cloruro di Rame			-	B	-	B	-
Copper Cyanide	Cianuro di Rame			-	-	-	B	-
Copper Nitrate	Nitrato di Rame	Cu(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	3251-23-8	-	-	-	B	-
Copper Salts	Sali di Rame			B	-	-	-	-
Copper Sulphate	Solfato di Rame			B	B	-	B	-
Cotton Oil	Olio di Cotone			-	B	-	B	B
Creosol	Metilfenolo			N	-	-	-	B
Crude oil	Petrolio greggio			B	-	-	-	B
Cutting Oil	Olio da taglio			-	-	-	-	B
Cyclohexane	Cicloesano			B	B	O	-	B
Cyclohexanol	Cicloesanol			B	-	-	-	-
Cyclohexanone	Cicloesanone			B	-	N	-	B
Cyclopentane	Ciclopentano			B	-	-	-	-
Cyclopropane	Ciclopropano	C <sub>3</sub> H <sub>6</sub>	75-19-4	-	-	-	-	B
Cyanogen	Cianogeno	C <sub>2</sub> N <sub>2</sub>	460-19-5	-	-	-	-	B

D								
Decahydronaphthalene	Decaidronaftalina			B	-	-	-	-
Decalin	Decalina			B	-	-	-	B
Denaturated Alcohol	Alcool Denaturato			BG	-	-	-	B
Desmodur 44 V 70 L	Desmodur 44 V 70 L			-	N	-	-	B
Detergents	Detersivi			-	-	-	B	-
Deuterium	Deuterio	D <sub>2</sub>		B	-	-	-	B
Diacetone Alcohol	Alcool Diacetone	C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> O <sub>2</sub>	123-42-2	B	-	-	-	-
Diammonium Phosphate	Fosfato d'ammoniaca			B	-	-	-	-
Diborane	Diborano	B <sub>2</sub> H <sub>6</sub>	19287-45-7	B	-	-	-	B
Dibromodifluoromethane	Dibromodifluorometano	CB <sub>2</sub> F <sub>2</sub>	75-61-6	B	-	-	-	B
Dibromotetrafluoroethane	Dibromotetrafluoroetano	C <sub>2</sub> Br <sub>2</sub> F <sub>4</sub>	124-73-2	B	-	-	-	B
Dibutyl Phthalate	Dibutilftalato	C <sub>18</sub> H <sub>22</sub> O <sub>4</sub>	84-74-2	-	B	-	-	-
Dibutyl Sebacate		C <sub>18</sub> H <sub>34</sub> O <sub>4</sub>	109-43-3	-	B	-	-	-
Dichlorodifluoromethane (R12)	Diclorodifluorometano (R12)	CCl <sub>2</sub> F <sub>2</sub>	75-71-8	B	B	-	-	N
Dichlorofluoromethane	Diclorofluorometano	CHCl <sub>2</sub> F <sub>2</sub>	75-43-4	B	-	-	-	B
Dichloroethane	Dicloroetano			O	-	-	-	-
Dichloroethylene	Dicloroetilene			O	-	N	-	-
Dichlorosilane	Diclorosilano	SiH <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub>	4109-96-0	N	-	-	-	B
Dichloropropene	Dicloropropene	C <sub>3</sub> H <sub>4</sub> Cl <sub>2</sub>	542-75-6	N	-	-	N	B
Dichlorotetrafluoroethane	Diclorotetrafluoroetano	C <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> F <sub>4</sub>	76-14-2	B	-	-	-	B
Dicyclopentadiene	Diciclopentadiene	C <sub>10</sub> H <sub>12</sub>	77-73-6	N	N	N	N	B
Diesel	Gasolio			B	O	B	N	B
Diesel (60°C)	Gasolio (60°C)			B	O	-	-	B
Diesel Oil	Nafta			B	O	-	-	B
Diethanolamine	Dietaionamina			B	-	-	-	B
Diethyl ether	Etere Dietilico	C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> O		B	-	-	-	-
Diethylene Glycol (DEG)	Glicole Dietilico (DEG)	C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> O <sub>4</sub>	111-46-6	-	-	O	-	B
Difluoroethane (R152a)	Difluoroetano (R152a)	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> F <sub>2</sub>	75-37-6	B	-	-	-	B
Difluoroethylene (R132a)	Fluoruro di Vinilidene (R132a)	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> F <sub>2</sub>	75-38-7	-	-	-	-	B
Dilauroyl Peroxide	Perossido di Laurile			B	-	-	-	-
Dimethylamine	Dimetilamina	C <sub>2</sub> H <sub>7</sub> N	124-40-3	-	-	-	-	B
Dimethyl Sulphate	Dimetilsolfato			B	-	N	-	-
Dimethylether DME	Dimetiletere DME	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O	115-10-6	B	-	-	B	B
Dimethyl ketone	Dimetilchetone			B	O	N	-	-
Dimethylformamide DMF (23°C)	Dimetilformamide DMF (23°C)	C <sub>3</sub> H <sub>7</sub> NO	68-12-2	B	-	N	-	-
Dimethyl Phthalate	Dimetilftalato	C <sub>10</sub> H <sub>10</sub> O <sub>4</sub>	131-11-3	N	-	-	-	B
Dimethyl Sulfoxide (DMSO)	Dimetilsolfossido (DMSO)	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> SO	67-68-5	B	-	N	B	B
Di-n-butyl Phthalate	Dibutilftalato			-	-	-	N	B

Chemical Compound	Composto chimico	Formula	CAS	PA	HTR	PU	PE	PTFE
Diphenylmethane diisocyanate MDI	<i>Difenilmetano diisocianato MDI</i>	C <sub>15</sub> H <sub>10</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	101-68-8	N	N	N	N	B
Diocetyl Phosphate	<i>Diocetilfosfato</i>			B	-	-	-	-
Diocetyl Phthalate	<i>Diocetilftalato</i>	C <sub>24</sub> H <sub>38</sub> O <sub>4</sub>	117-81-7	-	B	-	-	-
Dioxine	<i>Dioxane</i>			B	-	-	-	B
Diphenyl	<i>Difenile</i>			B	-	-	-	-
Disilane	<i>Disilano</i>	Si <sub>2</sub> H <sub>6</sub>	1590-87-0	-	-	-	-	B
D-limonene	<i>D-limonene</i>			B	-	N	N	B
Dynalene HF-LO	<i>Dynalene HF-LO</i>			N	N	N	-	B
Dynasolve CU-6	<i>Dynasolve CU-6</i>			N	N	N	B	B

E								
Emkarate RL	<i>Emkarate RL</i>			B	N	-	-	B
Engine Oil	<i>Olio motore</i>			B	B	-	-	B
Ethane	<i>Etano</i>	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub>	74-84-0	B	-	-	-	B
Ether	<i>Etere</i>			-	-	-	N	-
Ethyl Acetate	<i>Acetato di Etile</i>	C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub>	141-78-6	B	O	-	-	B
Ethyl Alcohol (Ethanol)	<i>Alcool Etilico (Etanolo)</i>	CH <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> OH	64-17-5	BG	O	N	B	B
Ethylamine	<i>Etilamina</i>	C <sub>2</sub> H <sub>7</sub> N	75-04-7	N	-	-	-	B
Ethyl and Methyl Bromide	<i>Bromuro Etile e Metile</i>			B	-	-	-	-
Ethyl Ester	<i>Etere Etilico</i>			B	-	-	-	-
Ethylbenzene	<i>Etilbenzene</i>			B	-	-	-	-
Ethylene	<i>Etilene</i>	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub>	74-85-1	B	-	-	-	B
Ethylene Chloride	<i>Cloruro d'Etilene</i>	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> Cl <sub>2</sub>	107-06-2	B	O	-	-	B
Ethylene Glycol	<i>Glicole Etilenico (Monoetilenglicole)</i>	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub>	107-21-1	B	B	O	B	B
Ethylene Oxide	<i>Ossido di Etilene</i>	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O	75-21-8	B	B	-	-	B
Esso Univis J26	<i>Esso Univis J26</i>			B	B	-	-	-

F								
Fatty Acid Esters	<i>Esteri d'acidi grassi</i>			B	-	-	-	-
Ferric Chlorine	<i>Cloruro Ferrico</i>			B	O	-	-	B
Ferric Nitrate	<i>Nitrato Ferrico</i>	Fe(NO <sub>3</sub> ) <sub>3</sub>	7782-61-8	-	-	-	B	B
Ferrous Chloride	<i>Cloruro Ferroso</i>			-	-	-	B	B
Ferrous Sulphate	<i>Solfato Ferroso</i>			-	-	-	B	B
Fluoride	<i>Fluoruro</i>	F <sup>-</sup>	16984-48-8	N	N	N	N	N
Fluorine	<i>Fluoro</i>	F <sub>2</sub>	7782-41-4	N	N	N	N	N
Fluorinert™ 3M	<i>Fluorinert™ 3M</i>			-	-	-	-	B
Fluorine Carbonate	<i>Carbonato di Fluoro</i>			-	-	O	-	-
Fluoroethane	<i>Fluoroetano</i>	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> F	353-36-6	B	-	-	-	B
Fluoromethane	<i>Fluorometano</i>	CH <sub>3</sub> F	593-53-3	B	-	-	-	B
Forane	<i>Forane</i>			B	-	-	-	-
Forane 12 B1	<i>Forane 12 B1</i>			O	-	-	-	-
Formaldehyde	<i>Formaldeide</i>			O	N	N	B	B
Formalin	<i>Formalina</i>			B	N	N	B	B
Formic Acid 50%	<i>Acido Formico 50%</i>	HCO <sub>2</sub> H	64-18-6	N	N	N	B	B
Formol	<i>Formolo</i>			B	-	-	-	-
Fruit Juice	<i>Succo di frutta</i>			-	-	B	B	-
Fuchs Plantohyd 40 N bio	<i>Fuchs Plantohyd 40 N Bio</i>			B	N	O	-	B
Fuel E5	<i>Benzina E5</i>			B	-	-	-	B
Fuel E10	<i>Benzina E10</i>			BG	-	-	-	B
Fuel Oil	<i>Olio combustibile</i>			-	-	-	O	B
Furfural	<i>Furfurale</i>	C <sub>5</sub> H <sub>4</sub> O <sub>2</sub>	98-01-1	BG	-	-	-	B
Fyrquel® Fire resistance fluid	<i>Fyrquel® Fire resistance fluid</i>			B	-	N	-	B

G								
Galden® HT PFPE	<i>Galden® HT PFPE</i>			-	-	-	B	B
Gasoline	<i>Benzina verde</i>			B	O	B	N	B
Gelatine	<i>Gelatina</i>			-	-	-	B	-
Germane	<i>Germano</i>	GeH <sub>4</sub>	7782-65-2	B	-	-	-	B
Glucose	<i>Glucosio</i>			B	-	-	-	B
Glycerine	<i>Glicerina</i>			BG	B	B	-	B
Glycol	<i>Glicole</i>			BG	O	O	B	B
Graphite + Water	<i>Grafite + Acqua</i>			B	-	-	-	-

H								
Halon 1301 (bromotrifluoromethane)	<i>Halon 1301 (bromotrifluorometano)</i>	CBrF <sub>3</sub>	75-63-8	N	-	-	-	B

Chemical Compound	Composto chimico	Formula	CAS	PA	HTR	PU	PE	PTFE
Halon 2402	<i>Halon 2402</i>			B	-	-	-	-
Helium	<i>Elio</i>	He	7440-59-7	B	B	B	-	B
Heliox	<i>Heliox</i>			B	B	-	B	B
Heptane	<i>Eptano</i>			B	-	-	-	-
Hexafluoroethane	<i>Esafluoroetano</i>	C <sub>2</sub> F <sub>6</sub>	76-16-4	B	-	-	-	B
Hexafluoropropene	<i>Pentafluoropropene</i>	C <sub>3</sub> F <sub>6</sub>	116-15-4	B	-	-	-	B
Hexane	<i>Esano</i>			B	-	-	-	-
Hexanol	<i>Esanolo</i>			-	-	-	O	-
Honey	<i>Miele</i>			-	-	-	B	-
Hydraulic Oil – HFDU ester base	<i>Olío idraulico – HFDU base estere</i>			B	N	-	-	B
Hydraulic Oil – HLP mineral base	<i>Olío idraulico – HLP base minerale</i>			B	B	-	N	B
Hydraulic Oil – PAO base	<i>Olío idraulico – base PAO</i>			B	B	-	O	B
Hydraulic Oil – Paraffin base	<i>Olío idraulico – base Paraffinica</i>			B	B	-	-	B
Hydraulic Oil – Phosphate-ester base	<i>Olío idraulico – base esteri fosforici</i>			B	N	-	-	B
Hydraulic Oil – Saturated Synthetic Ester base	<i>Olío idraulico – base esteri sintetici saturi</i>			B	N	-	-	B
Hydraulic Oil	<i>Olío Idraulico</i>			B	B	B	N	B
Hydrochloric Acid 10%	<i>Acido Cloridrico 10%</i>	HCl	7647-01-0	B	O	N	B	B
Hydrochloric Acid 37%	<i>Acido Cloridrico 37%</i>	HCl	7647-01-0	N	N	N	B	B
Hydrofluoric Acid 40%	<i>Acido Fluoridrico 40%</i>	HF	7664-39-3	N	N	N	B	N
Hydrogen <sup>(1)</sup>	<i>Idrogeno <sup>(1)</sup></i>	H <sub>2</sub>	1333-74-0	B	B	N	-	B
Hydrogen Bromide (gas)	<i>Acido Bromidrico (gas)</i>	HBr	10035-10-6	N	-	-	-	B
Hydrogen Chloride (gas)	<i>Cloruro di idrogeno (gas)</i>	HCl	7647-01-0	N	-	-	-	B
Hydrogen Cyanide (gas)	<i>Acido Cianidrico (gas)</i>	HCN	74-90-8	N	-	-	B	B
Hydrogen Fluoride (gas)	<i>Fluoruro di idrogeno (gas)</i>	HF	7664-39-3	N	-	-	-	B
Hydrogen Iodide	<i>Ioduro di idrogeno</i>	HI	10034-85-2	N	-	-	-	-
Hydrogen Peroxide 20 vol (6%)	<i>Acqua Ossigenata 20 vol (6%)</i>	H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	7722-84	O	-	O	B	B
Hydrogen Peroxide 120 vol (35%)	<i>Acqua Ossigenata 20 vol (35%)</i>	H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	7722-84	N	N	N	O	B
Hydrogen Sulfide (gas)	<i>Acido Solfidrico (gas)</i>	H <sub>2</sub> S	7783-06-4	B	-	N	B	B
Hydroquinone	<i>Idrochinone</i>			-	-	-	B	-
Houghton Hocut AS 4000 EH-V	<i>Houghton Hocut AS 4000 EH-V</i>			-	-	-	-	B
Houghto-Safe 1120	<i>Houghto-Safe 1120</i>			B	N	-	-	B
Huntsman Accelerator DY 070	<i>Huntsman Accelerator DY 070</i>			B	-	-	-	-
Huntsman Aradur® 917 CH	<i>Huntsman Aradur® 917 CH</i>			B	-	-	-	-
Huntsman Araldite® LY 556	<i>Huntsman Araldite® LY 556</i>			B	-	-	-	-

I								
Igepal	<i>Igepal</i>			-	-	-	O	-
Inks	<i>Inchiostri</i>			-	-	-	B	B
Iodine	<i>Iodio</i>			-	-	-	O	-
Iodine Potassium	<i>Ioduro di Potassio</i>			B	-	-	-	-
Iron	<i>Ferro</i>			-	-	-	B	-
Iron Salts	<i>Sali di Ferro</i>			B	-	-	-	-
Isododecane	<i>Isododecano</i>	C <sub>12</sub> H <sub>26</sub>		-	-	N	-	B
Isobutane	<i>Isobutano</i>	C <sub>4</sub> H <sub>10</sub>	72-28-5	B	-	O	-	B
Isobutyl Acetate	<i>Acetato di Isobutile</i>		110-19-0	B	-	N	-	B
Isobutylene	<i>Isobutene</i>	C <sub>4</sub> H <sub>8</sub>	115-11-7	B	-	-	-	B
Isocyanates	<i>Isocianati</i>			O	O	O	-	B
Isoforane	<i>Isoforano</i>			B	-	-	-	-
ISOPAR H Fluid	<i>ISOPAR H Fluid</i>		64742-48-9	B	-	-	N	B
Isopropane	<i>Isopropano</i>			-	-	N	-	-
Isopropyl Alcohol	<i>Alcool Isopropilico</i>	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> O	67-63-0	BG	B	-	-	B
Isooctane	<i>Isocetano</i>			B	-	-	-	B

K								
Kerosene	<i>Kerosene</i>			B	O	-	-	B
Ketones	<i>Chetoni</i>			-	-	-	O	B
Klüberfood 4 NH1-46	<i>Klüberfood 4 NH1-46</i>			B	B	-	-	B
Krypton	<i>Krypton</i>	Kr	7439-90-9	B	-	-	-	B

L								
Lactic Acid 10%	<i>Acido Lattico 10%</i>	C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> O <sub>3</sub>	50-21-5	B	O	N	B	B
Lanolin	<i>Lanolina</i>			B	-	-	-	-
Latex	<i>Lattice</i>			-	-	-	B	-

<sup>(1)</sup> Before use, the hose must be flushed. Avoid sudden pressurization above 40 bar. *Il tubo deve essere flussato prima dell'uso. Vanno evitate le repentine pressurizzazioni sopra i 40 bar.*

Chemical Compound	Composto chimico	Formula	CAS	PA	HTR	PU	PE	PTFE
Leguminous Vegetables	<i>Legumi</i>			-	-	-	B	-
Lime Idrates	<i>Calce Idrata</i>			B	-	-	-	-
Linseed Oil	<i>Olio di Lino</i>			B	O	-	-	B
Liquid Wax	<i>Cera liquida</i>			B	-	-	-	-
LOXEAL	<i>LOXEAL</i>			-	-	-	B	B
LPG	<i>GPL</i>			B	-	-	-	B
Luperox® K3 E	<i>Luperox® K3 E</i>			N	N	N	N	B
Lye of Potassium	<i>Lisciva di Potassio</i>			B	-	-	-	-
Lye of soda concentrated	<i>Liscivia di Soda concentrata</i>			N	-	-	-	B

M								
Magnesium Chloride 50%	<i>Cloruro di Magnesio 50%</i>	MgCl <sub>2</sub>	7786-30-3	B	O	-	-	B
Magnesium Salts	<i>Sali di Magnesio</i>			B	-	-	-	-
Magnesium Sulphate	<i>Solfato di Magnesio</i>			-	-	-	B	B
Maleic Acid	<i>Acido Maleico</i>	C <sub>4</sub> H <sub>4</sub> O <sub>4</sub>	110-16-7	-	-	-	B	B
Margarine	<i>Margarina</i>			-	-	-	B	-
Mayonnaise	<i>Maionese</i>			-	-	-	B	-
Mercurochrome	<i>Mercurocromo</i>			B	-	-	-	-
Mercury	<i>Mercurio</i>			B	-	-	-	B
Methane	<i>Metano</i>	CH <sub>4</sub>	74-82-8	B	B	-	-	B
Methanethiol Methyl Mercaptan)	<i>Metantiolo (Metilmercaptano)</i>	CH <sub>4</sub> S	74-93-1	B	-	-	-	B
Methyl Acetate	<i>Acetato di Metile</i>	CH <sub>3</sub> COOCH <sub>3</sub>	79-20-9	B	-	-	-	B
Methylamine	<i>Metilammina</i>	CH <sub>5</sub> N	74-89-5	B	-	-	-	B
Methylacetylene (Propyne)	<i>Metilacetilene (Propino)</i>	C <sub>3</sub> H <sub>4</sub>	74-99-7	-	-	-	-	B
Methyl Alcohol (Methanol)	<i>Alcool Metilico (Metanolo)</i>	CH <sub>3</sub> OH	67-56-1	BG	BG	N	B	B
Methyl Bromide	<i>Bromuro di metile</i>	CH <sub>3</sub> Br	74-83-9	-	-	-	-	B
Methyl Chloride Gas	<i>Cloruro di Metile Gas</i>			B	-	-	-	B
Methyl Ethyl ketone (MEK)	<i>Metilietilchetone (MEK)</i>	C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> O	78-93-3	B	N	N	N	B
Methyl Ethyl Ketone Peroxide (MEKP)	<i>Metilietilchetone Perossido (MEKP)</i>	C <sub>8</sub> H <sub>16</sub> O <sub>4</sub>	1338-23-4	B	-	-	-	B
Methyl Isobutyl Ketone (MIBK)	<i>Metilisobutilchetone</i>			B	-	N	N	B
Methyl Oil	<i>Olio di Metile</i>			-	-	-	N	-
Methyl Silane	<i>Metilsilano</i>	CH <sub>6</sub> Si	992-94-9	-	-	-	-	B
Methyl Sulphate	<i>Solfato di Metile</i>			B	-	-	-	-
1-Methyl-2-Pyrrolidinone (NMP)	<i>1-Metil-2-Pirrolidone (NMP)</i>	C <sub>5</sub> H <sub>9</sub> NO	872-50-4	N	N	-	-	B
Methylene Chloride (Dichloromethane)	<i>Cloruro di Metilene (Diclorometano)</i>	CH <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub>	75-09-2	O	N	N	N	B
Metox 50	<i>Metox 50</i>			N	-	-	-	B
Milk	<i>Latte</i>			-	-	B	B	B
Milk of Lime	<i>Latte di Calce</i>			B	-	-	-	-
M-I Swaco SI-4126 (40°C)	<i>M-I Swaco SI-4126 (40°C)</i>			B	-	-	-	-
M-I Swaco KI-3345 (40°C)	<i>M-I Swaco KI-3345 (40°C)</i>			B	-	-	-	-
Mobil Aero HFD	<i>Mobil Aero HFD</i>			B	B	-	-	-
Mobil DTE 800 series	<i>Mobil DTE 800 series</i>			B	B	-	-	B
Mobil DTE 10	<i>Mobil DTE 10</i>			B	B	-	-	B
Mobil DTE 24	<i>Mobil DTE 24</i>			B	-	-	-	B
Monoethanolamine	<i>Monoetanolammina</i>	C <sub>2</sub> H <sub>7</sub> NO	141-43-5	BG	-	-	-	-
Mustard	<i>Mostarda</i>			-	-	-	B	-

N								
NALCO 3DT222	<i>NALCO 3DT222</i>			-	-	N	B	B
Naphtha	<i>Nafta</i>			B	O	B	B	B
Naphthalene	<i>Naftalina</i>			B	O	-	-	B
Natural Gas	<i>Gas naturale</i>			B	-	-	-	B
Naval distillate fuel, NATO F-76	<i>Naval distillate fuel, NATO F-76</i>			B	-	-	-	-
Nekanil	<i>Nekanil</i>			-	-	-	N	-
Neon	<i>Neon</i>	Ne	7440-01-9	B	-	-	-	B
n-hexane (20°C)	<i>n-esano (20°C)</i>	C <sub>6</sub> H <sub>14</sub>	110-54-3	B	B	O	B	B
n-hexane (50°C)	<i>n-esano (50°C)</i>	C <sub>6</sub> H <sub>14</sub>	110-54-3	O	N	N	O	B
Nickel	<i>Nichel</i>			-	-	-	B	-
Nickel Salts	<i>Sali di Nickel</i>			B	-	-	-	-
NIKUTEX 2397 Purge thinner	<i>NIKUTEX 2397</i>			N	-	-	-	B
Nitric Acid 40%	<i>Acido Nitrico 40%</i>	HNO <sub>3</sub>	7697-37-2	N	N	N	N	B
Nitric Oxide <sup>(1)</sup>	<i>Monossido di azoto</i>	NO	10102-43-9	N	-	-	-	B
Nitrobenzene	<i>Nitrobenzene</i>	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> NO <sub>2</sub>	98-95-3	OG	N	-	-	B
Nitrocellulose Paints	<i>Vernice Nitrocellulosa</i>			B	-	-	-	B
Nitrogen	<i>Azoto</i>	N <sub>2</sub>	7727-37-9	B	B	B	B	B

Chemical Compound	Composto chimico	Formula	CAS	PA	HTR	PU	PE	PTFE
Nitrogen Dioxide <sup>(1)</sup>	<i>Diossido di azoto</i>	NO <sub>2</sub>	10102-44-0	N	-	N	-	B
Nitrogen Tetroxide (Nitrogen Peroxide)	<i>Tetrossido di azoto (Perossido di azoto)</i>	N <sub>2</sub> O <sub>4</sub>	10544-72-6	N	N	N	N	N
Nitrogen Trifluoride	<i>Trifluoruro di azoto</i>	NF <sub>3</sub>	7783-54-2	-	-	-	-	B
Nitromethane + Methanol 40/60%	<i>Nitrometano + Metanolo</i>			BG	-	-	-	-
Nitrous Oxide <sup>(1)</sup>	<i>Protossido d'Azoto</i>	N <sub>2</sub> O	10024-97-2	O	B	-	-	B
Norox <sup>®</sup> MEKP-9	<i>Norox<sup>®</sup> MEKP-9</i>			B	-	-	-	B
Novec <sup>™</sup> 71DE	<i>Novec<sup>™</sup> 71DE</i>			-	-	-	-	B
Novec <sup>™</sup> 7300	<i>Novec<sup>™</sup> 7300</i>			B	B	B	-	N

O								
OB200	<i>OB200</i>			B	B	-	-	B
Octafluoropropane	<i>Perfluoropropano</i>	C <sub>3</sub> F <sub>8</sub>	76-19-7	B	-	-	-	B
Octane	<i>Octano</i>			B	-	-	-	-
Oceanic HW425 (60°C)	<i>Oceanic HW425 (60°C)</i>			B	B	-	-	B
Oil of Turpentine	<i>Essenza di trementina</i>			B	-	-	-	-
Oil Paints	<i>Vernici ad Olio</i>			-	-	-	N	B
Olbein Q8 Bio	<i>Olbein Q8 Bio</i>			B	N	O	-	B
Oleic Acid	<i>Acido Oleico</i>		112-80-1	B	B	-	-	B
Oleum	<i>Oleum</i>			N	N	-	-	-
Organic Peroxide	<i>Perossido Organico</i>			O	-	O	-	B
Ortho-D-Chlorobenzene	<i>Ortodiclorobenzene</i>			O	-	-	-	-
Oxalic Acid	<i>Acido Ossalico</i>	(COOH) <sub>2</sub>	144-62-7	B	-	-	-	B
Oxygen <sup>(1)</sup>	<i>Ossigeno <sup>(1)</sup></i>	O <sub>2</sub>	7782-44-7	B	B	B	B	B
Oxygen <sup>(1)</sup> (60°C)	<i>Ossigeno <sup>(1)</sup> (60°C)</i>	O <sub>2</sub>	7782-44-7	B	B	O	O	B
Oxymek M-60	<i>Oxymek M-60</i>			N	-	-	-	B
Ozone	<i>Ozono</i>			N	O	O	N	B

P								
Paradichlorobenzene	<i>Paradiclorobenzene</i>			B	-	-	-	-
Paint thinner	<i>Diluente Nitro</i>			B	-	-	-	B
Panolin HLP Synth	<i>Panolin HLP Synth</i>			B	N	-	-	B
Paraffin	<i>Paraffina</i>			B	B	-	N	-
Paraffin Oil	<i>Olio di Paraffina</i>			B	B	-	-	-
Peanut Oil	<i>Olio di Arachide</i>			B	B	-	-	-
Pentane	<i>Pentano</i>			B	-	O	-	-
Pentosin CHF 7.1	<i>Pentosin CHF 7.1</i>			B	B	-	-	-
Peracetic acid	<i>Acido peracetico</i>	CH <sub>3</sub> CO <sub>3</sub> H	79-21-0	-	N	N	N	B
Perchloric Acid	<i>Acido Perclorico</i>	HClO <sub>4</sub>	7601-90-3	N	N	N	N	B
Perchloroethylene	<i>Percloroetilene</i>			O	N	N	-	B
Perfluoroisobutene	<i>Perfluoroisobutene</i>	C <sub>4</sub> F <sub>8</sub>	382-21-8	B	-	-	-	B
Perfluorocyclobutane	<i>Perfluorociclobutano</i>	C <sub>4</sub> F <sub>8</sub>	115-25-3	B	-	-	-	B
Petroleum	<i>Petrolio</i>			B	-	-	-	B
Petroleum ester	<i>Esteri di petrolio</i>			B	-	-	-	-
Phenol	<i>Fenolo</i>			N	N	N	N	B
Phosgene	<i>Fosgene</i>	COCl <sub>2</sub>	75-44-5	N	-	-	-	B
Phosphine	<i>Fosfina</i>	PH <sub>3</sub>	7803-51-2	N	-	-	-	B
Phosphoric Acid 10%	<i>Acido Fosforico 10%</i>	H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>	7664-38-2	B	-	O	B	B
Phosphoric Acid 30%	<i>Acido Fosforico 30%</i>	H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>	7664-38-2	N	-	N	-	B
Phosphoric Anhydride	<i>Anidride Fosforica</i>			-	-	-	B	-
Phosphoric Ester	<i>Esteri Fosforico</i>			B	-	-	-	B
Phosphorus Oxichloride	<i>Ossicloruro di Fosforo</i>	POCl <sub>3</sub>	10025-87-3	N	-	-	-	B
Phosphorous	<i>Fosforo</i>	P		-	-	-	B	-
Phosphorous Trichloride	<i>Tricloruro di Fosforo</i>	PCl <sub>3</sub>	7719-12-2	N	-	-	-	-
Photographic Emulsions	<i>Emulsioni fotografiche</i>			-	-	-	B	-
Picric Acid	<i>Acido Picrico</i>	C <sub>6</sub> H <sub>3</sub> N <sub>3</sub> O <sub>7</sub>	88-89-1	O	-	-	-	B
Pine Oil	<i>Olio di Pino</i>			B	-	-	-	B
Potassium 50%	<i>Potassio 50%</i>			B	-	-	B	-
Potassium Acetate	<i>Acetato di Potassio</i>	CH <sub>3</sub> COOK	127-08-2	B	B	-	B	B
Potassium Bichromate	<i>Bicromato di Potassio</i>			O	-	-	-	-
Potassium Bromide	<i>Bromuro di Potassio</i>			-	-	-	B	-
Potassium Carbonate	<i>Carbonato di Potassio</i>			B	-	-	-	-
Potassium Chloride	<i>Cloruro di Potassio</i>			B	-	-	-	B
Potassium Ferrocyanide	<i>Ferrocianuro Potassio</i>			B	-	-	-	-

<sup>(1)</sup> Before use, the hose must be flushed. Avoid sudden pressurization above 40 bar. Il tubo deve essere flussato prima dell'uso. Vanno evitate le repentine pressurizzazioni sopra i 40 bar.



Chemical Compound	Composto chimico	Formula	CAS	PA	HTR	PU	PE	PTFE
Potassium Hydroxide 50%	<i>Idrossido di Potassio 50%</i>	KOH	1310-58-3	O	N	N	B	B
Potassium Nitrate	<i>Nitrato di Potassio</i>	KNO <sub>3</sub>	7757-79-1	BG	-	-	-	B
Potassium Permanganate 5%	<i>Permanganato di Potassio 5%</i>			N	-	-	-	-
Potassium Sulphate	<i>Solfato di Potassio</i>			B	-	-	-	B
Propadiene	<i>Propadiene</i>	C <sub>3</sub> H <sub>4</sub>	463-49-0	-	-	-	-	B
Propane	<i>Propano</i>	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>	74-98-6	B	-	-	-	B
Propylene (Propene)	<i>Propilene</i>	C <sub>3</sub> H <sub>6</sub>	115-07-1	-	-	-	-	B
Propylene Chloride (Dichloropropane)	<i>Dicloropropano</i>	C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> Cl <sub>2</sub>	78-87-5	-	-	-	N	B
Propylene Oxide	<i>Ossido di propilene</i>	C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> O	75-56-9	-	-	-	-	B
PVA glue	<i>Colla vinilica</i>			B	-	-	-	B
Pyridine Oil	<i>Olio di Piridina</i>			O	-	-	-	-
Pyridine Pure	<i>Piridina Pura</i>			O	N	N	-	B

## Q

Q8 Holbein Bio Plus	<i>Q8 Holbein Bio Plus</i>			B	-	-	-	-
---------------------	----------------------------	--	--	---	---	---	---	---

## R

R1234yf	<i>R1234yf</i>			B	-	-	-	-
R1234ze	<i>R1234ze</i>			B	B	-	-	-
R125	<i>R125</i>			B	-	-	-	-
R134a	<i>R134a</i>			B	B	-	-	O
R22 (Chlorodifluoromethane)	<i>R22 (Clorodifluorometano)</i>	CHClF <sub>2</sub>	75-45-6	B	B	-	-	N
R32	<i>R32</i>			B	-	-	-	-
R404	<i>R404</i>			B	B	-	-	O
R407	<i>R407</i>			B	B	-	-	O
R410	<i>R410</i>			B	B	-	-	O
R452a	<i>R452a</i>			B	-	-	-	-
R455a	<i>R455a</i>			B	-	-	-	-
Rapeseed Oil	<i>Olio di Colza</i>			B	O	-	-	B
Resorcin	<i>Résorcina</i>			N	-	-	-	-
ROLOIL Li32 hydraulic oil	<i>ROLOIL Li32 olio idraulico</i>			B	-	-	-	B

## S

SAE 10 Oil	<i>Olio SAE 10</i>			-	B	-	-	B
SAE 80/90 hypoid-gear oil	<i>Olio SAE 80/90 per ingranaggi ipoidi</i>			B	-	-	-	-
Salicylic Acid	<i>Acido Salicilico</i>	C <sub>7</sub> H <sub>6</sub> O <sub>3</sub>	69-72-7	B	-	-	-	-
Sea Water	<i>Acqua di mare</i>			B	O	B	B	B
Sea Salt	<i>Sale Marino</i>			B	B	B	B	B
Shampoo	<i>Shampoo</i>			-	-	-	B	-
Shell D971	<i>Shell D971</i>			B	B	-	-	-
Shell Naturelle HFE 46	<i>Shell Naturelle HFE 46</i>			B	-	-	-	B
Shell Tellus S2 V 46	<i>Shell Tellus S2 V 46</i>			B	B	-	-	B
Shell Turbo S5 DR46	<i>Shell Turbo S5 DR46</i>			B	-	-	-	B
Silane	<i>Silano</i>	SiH <sub>4</sub>	7803-62-5	-	-	-	-	B
Silicate	<i>Silicati</i>			B	-	-	-	-
Silicon Grease-Oil	<i>Silicone Grasso - Olio</i>			B	B	B	-	-
Silicon Oil	<i>Olio di Silicone</i>			B	-	-	-	-
Silicon Tetrachloride	<i>Tetracloruro di silicio</i>	SiCl <sub>4</sub>	10026-04-7	N	-	-	-	B
Silicon Tetrafluoride	<i>Tetrafluoruro di silicio</i>	SiF <sub>4</sub>	7783-61-1	N	-	-	-	B
Silver Nitrate	<i>Nitrato d'Argento</i>	AgNO <sub>3</sub>	7761-88-8	-	-	-	B	B
Silver Salt	<i>Sali d'Argento</i>			B	-	-	-	-
Sikasil SG-500	<i>Sikasil SG-500</i>			-	-	-	-	B
Skydrol 500B	<i>Skydrol 500B</i>			B	B	N	B	B
Skydrol HyJet IV-A plus (+60°C)	<i>Skydrol HyJet IV-A plus (+60°C)</i>			B	B	N	B	B
Skydrol LD4	<i>Skydrol LD4</i>			B	B	N	B	B
Soap Solution	<i>Sapone Soluzione</i>			B	B	-	-	B
Sodium Bicarbonate	<i>Bicarbonato di Sodio</i>	NaHCO <sub>3</sub>	144-55-8	B	-	-	B	B
Sodium Borate Solution	<i>Borace soluzione</i>			-	B	-	-	-
Sodium Carbonate 50%	<i>Carbonato di Sodio 50%</i>			B	-	-	-	-
Sodium Chlorate 25%	<i>Clorato di Sodio 25%</i>			B	-	-	-	-
Sodium Chloride	<i>Cloruro di Sodio</i>	NaCl		B	B	B	B	B
Sodium Hydroxide 10%	<i>Idrossido di Sodio 10%</i>	NaOH	1310-73-2	B	N	N	B	B
Sodium Hydroxide 50%	<i>Idrossido di Sodio 50%</i>	NaOH	1310-73-2	O	N	N	B	B
Sodium Hydroxide 100%	<i>Idrossido di Sodio 100%</i>	NaOH	1310-73-2	O	N	N	B	B
Sodium Hypochlorite 10%	<i>Ipoclorito di Sodio 10%</i>	NaOCl	7681-52-9	OG	-	-	B	B

Chemical Compound	Composto chimico	Formula	CAS	PA	HTR	PU	PE	PTFE
Sodium Hypochlorite 20%	<i>Ipoclorito di Sodio 20%</i>	NaOCl	7681-52-9	N	-	-	-	B
Sodium Nitrate	<i>Nitrato di Sodio</i>	NaNO <sub>3</sub>	7631-99-4	B	-	B	-	B
Sodium Sulphate	<i>Solfato di Sodio</i>			B	-	-	-	-
Sodium Sulphide	<i>Solfuro di Sodio</i>			B	-	-	-	-
Sodium Sulphite	<i>Solfito di Sodio</i>			B	-	B	-	-
Sodium Thiosulphate	<i>Tiosolfato di Sodio</i>			B	-	-	-	-
Solcenic 801D	<i>Solcenic 801D</i>			B	N	-	-	B
Starch	<i>Amido</i>			B	-	-	-	-
Stearin	<i>Stearina</i>			B	-	-	-	-
Steric Acid	<i>Acido Stearico</i>	C <sub>18</sub> H <sub>36</sub> O <sub>2</sub>	57-11-4	B	O	-	-	B
Styrene	<i>Stirene</i>			B	N	-	-	B
Succinic Acid	<i>Acido Succinico</i>	C <sub>4</sub> H <sub>6</sub> O <sub>4</sub>	110-15-6	B	-	-	-	-
Sugar	<i>Zucchero</i>			-	-	-	B	B
Sulfamic Acid	<i>Acido Solfammico</i>	H <sub>3</sub> SNO <sub>3</sub>	5329-14-6	N	N	N	-	B
Sulfated Ester	<i>Estere Solforico</i>			B	-	-	-	-
Sulfur Dioxide	<i>Anidride Solforosa</i>	SO <sub>2</sub>	7446-09-5	N	N	-	N	B
Sulfur Hexafluoride	<i>Esaffluoruro di zolfo</i>	SF <sub>6</sub>	2551-62-4	B	-	-	-	B
Sulfur Tetrafluoride	<i>Tetrafluoruro di Zolfo</i>	SF <sub>4</sub>	7783-60-0	B	-	-	-	B
Sulfuric Acid 10%	<i>Acido Solforico 10%</i>	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	7664-93-9	B	B	O	B	B
Sulfuric Acid 30%	<i>Acido Solforico 30%</i>	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	7664-93-9	O	-	-	B	B
Sulfuric Acid 98%	<i>Acido Solforico 98%</i>	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	7664-93-9	-	-	-	-	B
Sulphur	<i>Zolfo fuso</i>	Sn		B	O	-	-	B
Synthetic Detergents	<i>Detergenti Sintetici</i>			B	O	-	-	-

T								
Tallow	<i>Sego</i>			B	-	-	-	-
Tannic Acid 10%	<i>Acido Tannico 10%</i>	C <sub>76</sub> H <sub>52</sub> O <sub>46</sub>	1401-55-4	-	B	-	-	B
Tanning Extracts	<i>Estratti di concia</i>			-	-	-	B	-
Tartaric Acid	<i>Acido Tartarico</i>	C <sub>4</sub> H <sub>6</sub> O <sub>6</sub>	526-83-0	B	O	-	-	B
Tetraethyl Lead	<i>Piombo Tetraetile</i>	C <sub>8</sub> H <sub>20</sub> Pb	78-00-2	B	-	-	-	-
Telene® 16XX/26XX A	<i>Telene® 16XX/26XX A</i>			N	N	N	N	B
Telene® 16XX/26XX B	<i>Telene® 16XX/26XX B</i>			N	N	N	N	B
Tensio Caustic Spray Gel	<i>Tensio Caustic Spray Gel</i>			N	N	N	B	B
Tetrachloroethylene	<i>Tetracloroetilene</i>	Cl <sub>2</sub> CCCCl <sub>2</sub>	127-18-4	O	N	N	-	B
Tetrafluoroethylene	<i>Tetrafluoroetilene</i>	C <sub>2</sub> F <sub>4</sub>	116-14-3	-	-	-	-	B
Tetrafluoromethane (R14)	<i>Tetrafluorometano (R14)</i>	CF <sub>4</sub>	75-73-0	B	-	-	-	B
Tetrahydrofuran	<i>Tetraidrofurano</i>	C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub>	109-99-9	B	O	N	-	-
Tetrahydronaphthelene	<i>Tetraidronaftalina</i>			B	-	-	-	-
Tetralin	<i>Tetralina</i>	C <sub>10</sub> H <sub>12</sub>	119-64-2	B	-	-	-	-
Thiocarbonate	<i>Tiocarbonato</i>			B	-	-	-	-
Thiophene	<i>Tiofene</i>	C <sub>4</sub> H <sub>4</sub> S	110-02-1	B	-	-	-	-
Tin Chloride	<i>Cloruro di Stagno</i>	SnCl <sub>2</sub>	7772-99-8	B	-	-	-	-
Titanium Tetrachloride	<i>Tetracloruro di Titanio</i>	TiCl <sub>4</sub>	7550-45-0	N	-	-	-	-
Toluene	<i>Toluene</i>	C <sub>7</sub> H <sub>8</sub>	108-88-3	B	-	N	N	B
Toluol	<i>Toluolo</i>	C <sub>7</sub> H <sub>8</sub>		B	O	-	-	-
Total Hydransafe HFDU 46	<i>Total Hydransafe HFDU 46</i>			B	N	-	-	B
Total Hydransafe FR-NSG 38	<i>Total Hydransafe FR-NSG 38</i>			N	N	N	N	B
Transformer Oil	<i>Olio da trasformatore</i>			B	-	-	-	B
Tributyl Phosphate	<i>Tributilfosfato</i>	C <sub>12</sub> H <sub>27</sub> O <sub>4</sub> P	126-73-8	B	-	-	-	B
Trichloroethylene	<i>Tricloroetilene</i>	C <sub>2</sub> HCl <sub>3</sub>	79-01-6	OG	N	N	N	B
Trichloroethane	<i>Tricloroetano</i>	C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> Cl <sub>3</sub>	71-55-6	O	-	N	-	-
Trichlorofluoromethane (R11)	<i>Triclorofluorometano (R11)</i>	CCl <sub>3</sub> F	75-69-4	B	B	-	-	O
Trichlorosilane	<i>Triclorosilano</i>	HCl <sub>3</sub> Si	10025-78-2	N	-	-	-	B
Trichlorotrifluoroethane	<i>Triclorotrifluoroetano</i>	C <sub>2</sub> Cl <sub>3</sub> F <sub>3</sub>	354-58-5	-	-	-	-	B
Triethanolamine	<i>Trietanolanmina</i>		102-71-6	B	N	-	-	B
Triethyl Phosphate	<i>Trietilfosfato</i>	(C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> ) <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>	70-40-0	-	-	-	-	B
Triethylene Glycol (TEG)	<i>Glicole Trietilenico (TEG)</i>	C <sub>6</sub> H <sub>14</sub> O <sub>4</sub>	112-27-6	-	-	O	-	-
Trifluoroethane	<i>Trifluoretano</i>	C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> F <sub>3</sub>	420-46-2	-	-	-	-	B
Trifluoromethane (Fluoroform) (R23)	<i>Trifluorometano (Fluoroformio) (R23)</i>	CHF <sub>3</sub>	75-46-7	B	B	-	-	B
Trimethylamine	<i>Trimetilammina</i>	C <sub>3</sub> H <sub>9</sub> N	75-50-3	N	-	-	-	B
Trisodium Phosphate	<i>Fosfato Trisodico</i>	Na <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>	7601-54-9	B	-	-	-	-
Trycresil Phosphate	<i>Tricresilfosfato</i>	C <sub>21</sub> H <sub>21</sub> O <sub>4</sub> P	1330-78-5	B	-	-	-	-
Tungsten Hexafluoride	<i>Esaffluoruro di tungsteno</i>	WF <sub>6</sub>	7783-82-6	-	-	-	-	B

## U

Chemical Compound	Composto chimico	Formula	CAS	PA	HTR	PU	PE	PTFE
Ultrasafe 620	<i>Ultrasafe 620</i>			B	N	-	-	B
UniOpal Hydro Bio 46	<i>UniOpal Hydro Bio 46</i>			B	N	O	-	B
Urea	<i>Urea</i>	CH <sub>4</sub> N <sub>2</sub> O	57-13-6	B	N	O	-	B
Uric Acid	<i>Acido Urico</i>	C <sub>5</sub> H <sub>4</sub> N <sub>4</sub> O <sub>3</sub>	69-93-2	B	-	-	-	-
Urine	<i>Urina</i>			-	-	-	B	-

V								
Valspar WB UV Cleaning Solution	<i>Valspar WB UV Cleaning Solution</i>			B	-	-	-	B
Varioclean S 4306 (50°C)	<i>Varioclean S 4306 (50°C)</i>			BG	-	-	-	B
Vaseline	<i>Vaselina</i>			B	-	-	-	-
Vegetable Oil	<i>Olio Vegetale</i>			B	-	B	-	B
Vinegar	<i>Aceto</i>			-	-	-	B	-
Vinyl Bromide	<i>Bromuro di Vinile</i>	C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> Br	593-60-2	-	-	-	-	B
Vinyl Chloride	<i>Cloruro di Vinile</i>	C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> Cl	75-01-4	B	-	-	-	B
Vinyl Fluoride	<i>Fluoruro di Vinile</i>	C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> F	75-02-5	-	-	-	-	B
Vinyl Paints	<i>Vernici Viniliche</i>			-	-	-	O	B

W								
Fresh Water (40°C)	<i>Acqua dolce (40°C)</i>			B	B	B	B	B
Fresh Water (50°C)	<i>Acqua dolce (50°C)</i>			B	O	-	-	B
Fresh Water (70°C)	<i>Acqua dolce (70°C)</i>			O	N	-	-	B
Demineralized water	<i>Acqua demineralizzata</i>			B	O	B	B	B
Water + CO2	<i>Acqua + CO2</i>			B	O	-	-	B
Water Vapour	<i>Vapore Acqueo</i>			N	N	N	BO	B
Whisky	<i>Whisky</i>			-	-	-	B	B
White Spirit (Stoddard Solvent or Mineral Spirit)	<i>Spirito Bianco (solvente di Stoddard o Acquaragia)</i>			B	B	B	B	B
Wine	<i>Vino</i>			-	-	-	B	B
Wynn's Dry Fuel	<i>Wynn's Dry Fuel</i>			B	-	-	-	B
Wynn's Dry Fuel System Cleaner Plus	<i>Wynn's Dry Fuel System Cleaner Plus</i>			B	-	-	-	B

X								
Xenon	<i>Xeno</i>	Xe	7440-63-3	B	-	-	-	B
Xylene	<i>Xilene (Xilolo, Dimetilbenzene)</i>	C <sub>8</sub> H <sub>10</sub>	1330-20-7	B	O	N	O	-

Y								
Yeasts	<i>Lieviti</i>			-	-	-	B	-

Z								
Zenith Acquasolve	<i>Zenith Acquasolve</i>			B	-	-	-	-
Zinc Chloride	<i>Cloruro di Zinco</i>	ZnCl <sub>2</sub>	7646-85-7	B	B	-	-	B
Zinc Salts	<i>Sali di Zinco</i>			B	-	-	-	-
Zinc Sulphate	<i>Solfato di Zinco</i>	ZnSO <sub>4</sub>	7733-02-0	-	-	-	B	B
Zinc Sulphide	<i>Solfuro di Zinco</i>	ZnS	1314-98-3	B	-	-	-	-

Rev.45 of 26/01/2021